



## Filo di Corten per spruzzatura termica EN ISO 14431-A

## Composizione tipica %

Elementi	%
Cu	0.35
C	0.08
Mn	1.45
Si	0.85
Cr	0.30
Ni	0.70

## Caratteristiche

Fili di corten: utilizzato per saldatura di acciai resistenti alla corrosione atmosferica, segnaletica stradale, strutture edili in metallo e riporti con spruzzatura termica per applicazioni artistiche  
Diametri disponibili: 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,4mm e 1,6mm

## Caratteristiche meccaniche

Rm N mm <sup>2</sup>	Rs Nmm <sup>2</sup>	A5d (%)	KV J- 20°C	HB	Gas
620	510	26	85	-	M21

## NOTE

Informazioni generiche fornite come orientamento all'acquirente.